



SICHTBETONKEGEL PASSEND FÜR AUSPARUNGSTELLER KHN52 VON PHILIPP®

24491343

None



Schnitt

Erscheinung

Einbausituation

System

None

Bezugsprodukte

None

Technische Daten des verwendeten Mörtels:

Körnung: 0 – 0,5 mm

Druckfestigkeit: 7 Tage nach Herstellung $\geq 55\text{N/mm}^2$

Druckfestigkeit: 28 Tage nach Herstellung $\geq 65\text{N/mm}^2$

Gefahrgutklasse: kein Gefahrgut

GISCODE: ZP1

Eigenschaften des verwendeten Mörtels:

zementgebunden – chloridfreifrost- und tausalzbeständig sowie weitgehend beständig gegen Mineralöle und

Treibstoffeeerfüllt die Bedingungen der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemäß DIN 4102-2 und EN


13501Expositionsklassenzuordnung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1XO=0; XC=1,2,3,4; XD=1,2,3; XS=1,2,3; XF=1,2,3;

XA=1,2; XM=1;

Farb-Varianten:

Pigmente bis 25 % des Gewichts der Trockenmischung.

Oberflächen-Varianten



Gewicht je Stück

196.8 g

Verpackungseinheit

25 Stück im Karton

Zubehör

Innenbereich (trocken) MARO®-Brandschutzkleber, Außenbereich (kein Trinkwasser) MARO®-Kraftkleber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte bei MARO® GmbH